TEXTEST

A registered ISO 9001:2008 laboratory

4207-1 Milgen Road, Columbus, GA 31907 Telephone: 706-940-0049 www.textest.com

TexTesT Report: 10768
Date: 7/24/2020
Page: 1 of 1

CLIENT [redacted]

SAMPLE IDENTIFICATION: 1. Multi-layer low-friction textile pillowcase

SAMPLE 1.

COEFFICIENT OF FRICTION
ASTM D 1894 *
OUTER FABRIC SLED WRAP
TO 2 PLY LINER

	Machine Direction	
	Static	Kinetic
	0.02	0.04
	0.03	0.05
	0.14	0.16
	0.02	0.04
	0.06	0.08
Avg. lbs.	0.05	0.07
Stdev	0.05	0.05

* 70° F., 65% R.H.

TEXTEST

Ann R. Underwood

Signed by Textest Manager

Lab Technician: D.S.

No warranty is intended by Textest as a result of data furnished in test reports as to the suitability of fitness for any end use of merchandise tested.